

Pozink šroubení 1" č.330

» Instalátorský materiál » Tvarovky » Pozinkované tvarovky » Šroubení



Kód produktu 1363

EAN 0000000001363

Pozink šroubení 330- 1" Standardní použití: Povolný pracovní tlak při teplotách mezi -20 a 120°C:25 bar
Povolný pracovní tlak při teplotách mezi 120 a 300°C:20-25 bar
Materiálové zkoušky na vzorku o síle 12 mm vykázaly následující mechanické vlastosti: - pevnost v tahu (min. hodnota) 350 N/mm² (35 kg/mm²) - mez v tekutosti 0,2% (min. hodnota) 200 N/mm² (20 Kg/mm²) - protažení tahem (min. hodnota) 10% - tvrdost dle Brinella 150HB

Dostupnost na hlavním skladě: skladem