

# Pozink šroubení 3/4" č.331

» Instalátorský materiál » Tvarovky » Pozinkované tvarovky » Šroubení



Kód produktu 1368

EAN 0000000001368

Pozink šroubení 331 - 3/4" Standardní použití: Povolný pracovní tlak při teplotách mezi -20 a 120°C:25 bar  
Povolný pracovní tlak při teplotách mezi 120 a 300°C:20-25 bar  
Materiálové zkoušky na vzorku o síle 12 mm vykázaly následující mechanické vlastosti: - pevnost v tahu (min. hodnota) 350 N/mm<sup>2</sup> (35 kg/mm<sup>2</sup>) - mez v tekutosti 0,2% (min. hodnota) 200 N/mm<sup>2</sup> (20 Kg/mm<sup>2</sup>) - protažení tahem (min. hodnota) 10% - tvrdost dle Brinella 150HB

Dostupnost na hlavním skladě: skladem