

Pozink šroubení 6/4" č.330

» Instalátorský materiál » Tvarovky » Pozinkované tvarovky » Šroubení



Kód produktu	1365
EAN	8592018102514

Pozink šroubení 330- 6/4"

Standarrdní použití:

Povolený pracovní tlak při teplotách mezi -20 a 120°C:25 bar

Povolený pracovní tlak při teplotách mezi 120 a 300°C:20-25 bar

Materiálové zkoušky na vzorku o síle 12 mm vykázaly následující mechanické vlastosti:

- pevnost v tahu (min. hodnota) 350 N/mm² (35 kg/mm²)
- mez v tekutosti 0,2% (min. hodnota) 200 N/mm² (20 Kg/mm²)
- protažení tahem (min. hodnota) 10%
- tvrdost dle Brinella 150HB

Dostupnost na hlavním skladě: skladem

Parametry

Výrobce	S.V.I.S Trade
---------	---------------